

EPOXIDOVÝ TMEL 2v1

POPIS

Rýchly epoxidový tmel vyrobený z dvoch koncentrovaných komponentov vysokej kvality.

VLASTNOSTI

Vysoká konzistencia v krátkom čase

Ľahko sa mieša a aplikuje, ako plastelína; jeho konečná tvrdosť je podobná oceli.

Vďaka koncentrovanému usporiadaniu komponentov sa tmel ľahko mieša v presných pomeroch

Vysoká odolnosť voči chemikáliám.

Aplikuje sa aj pod vodou.

Finálna farba: šedá.

Po vytvrdení sa môže brúsiť, vŕtať, rezať, maľovať...

Jeho flexibilita umožňuje použitie na akýkoľvek materiál.

POUŽITIE

Tento tmel je špeciálne určený pre:

Rýchle opravy železných rúr, nádrží, náradia, karosérie, ...

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odolnosť voči teplote	120 °C nepretržite
Odolnosť voči teplote	150 °C prerušovane
Elektrický odpor	30 000 mega Ohmov
Chemická odolnosť	Odolné voči uhľovodíkom, ketónom, alkoholom, esterom, Halogénovým uhľovodíkom, vodným roztokom solí a zriedeným kyselinám

NÁVOD NA POUŽITIE

Povrchy by mali byť čisté, suché, bez hrdze, mastnoty a prachu. Odporúča sa povrchy predtým vyčistiť, aby sa dosiahla lepšia príľnavosť. Odrežte množstvo, ktoré potrebujete a miešajte ho, kým nedosiahnete

homogénnu farba. Aplikujte na miesto, ktoré chcete opraviť, silno pritlačte a dávajte pozor, aby boli opravované plochy správne vyplnené.

Konečné vytvrdnutie nastane 24 hodín po aplikácii v závislosti od teploty. Aby sa tmel rýchlejšie vytvrdil, používajte zdroj tepla ako napríklad elektrický radiátor, sušič vlasov, atď...

Pre vlhké povrchy stlačte, kým sa tmel prílepi a nechajte úplne vytvrdnúť pred použitím alebo pokračovaním dokončovacích prác.

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Typ	PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA
Tmel	2 roky

PREZENTÁCIA

Navštívte www.unecol.com

BEZPEČNOSTNOSŤ

Pre viac informácií vid' Kartu bezpečnostných údajov.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch. Mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.