

Lepiaci elastický Tmel

POPIS

Lepiaci Elastický Tmel je jednozložkové elastické lepidlo na báze hybridného polyméru, ktorý pri kontakte s okolitou vlhkosťou vytvorí vynikajúci mechanický výkon a príľnavosť.

VLASTNOSTI

Vynikajúce mechanické vlastnosti. Má vysoký modul, vynikajúcu elasticitu.

- Dobrá schopnosť vytlačania. Ľahko aplikovať aj pri nízkych teplotách.
 - Trvalo elastická pri teplotách od -40 ° C do + 90 ° C.
 - Odolné voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom. Nepodlieha sfarbeniu alebo prasknutiu povrchu.
 - Dobrá odolnosť proti chemickým činidlám. Nižšia odolnosť voči aromatickým rozpúšťadlám, koncentrovaným kyselinám a chlórovaným uhľovodíky.
 - Veľmi dobrá príľnavosť k väčšine stavebných materiálov. Vynikajúca príľnavosť k viacerým povrchom bez potreby ich pripravovať. Nekoroduje.
 - Príľne aj na mokrom povrchu.
 - Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie.
 - Vhodné na prírodný kameň.
 - Možno maľovať. Môže byť potiahnutý väčšinou farieb a rozpúšťadiel na báze vody. Môže byť natretý za mokra.
-

POUŽITIE

Utesnenie všetkých druhov materiálov používaných v stavebníctve a priemysle: utesnenie striech, svetlíkov, spojov medzi nimi prefabrikované komponenty, rám / murivo, tesárstvo, tesárstvo, sklo, okná, odkvap, toalety...

- Elastické lepenie panelov, soklové lišty, soklové dosky, obklady, rámy, drezy, vetranie potrubia a klimatizácia, stavebné materiály.
-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	biela
Základ	Hybridný polymér
Odlupovanie	<2 mm
Zaschnutie na dotyk (pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti)	<45 minút
Vytvorenie povrchu	<20 minút
Hĺbkové vytvrdenie (24 hodín pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti)	2-3 mm / deň
Teplota pri aplikácii	-40° C až + 90 ° C
Obsah pevných látok	98% (2 hodiny pri 120 ° C)
Tvrdosť podľa Shore	50 ± 5 (ISO 868)
Elastický modul 100%	> 0,7 N / mm ² (ISO 8339)
Pevnosť v ťahu	> 1 N / mm ² (ISO 8339)
Teplotná odolnosť pri prevádzke	-40 až + 90 ° C

NÁVOD NA POUŽITIE

Uistite sa, že povrchy sú dostatočne pevné a čisté. Môže sa aplikovať na mokré povrchy. Vyčistite všetky spoje od prachu, olejov, nečistoty, predchádzajúcich tmelov a iných nečistôt, ktoré môžu brániť pri aplikácii tmelu. Odmasťujte čistiaci prostriedok, MEK, alkohol, etanol podľa potreby.

TESNENIE:

Zastrihnite špičku náplne, zaskrutkujte kanylu a odrežte jej koniec tak, aby sa skosila a dosiahla požadovanú hrúbku.

Nanášajte vytlačacou pištoľou, ktorá vytvára súvislý pás, pričom zabráňte tvorbe vzduchových bublín. Po aplikácii môže byť zlúčenina vyhladená mydlovou vodou pred vytvorením filmu.

LEPENIE:

Naneste na jeden z povrchov, ktoré sa majú spojiť, umiestnením zvislých pásov s dostatočným odstupom, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu. Spojte kusy, ktoré chcete spojiť, a uistite sa, že prúžky zmesi sa nedotýkajú, pričom sa zabezpečí primerané vetranie. Ak je to potrebné, počas vytvrdzovania vyvíjajte tlak na kusy, ktoré sa majú spojiť.

Odhadované pokrytie: 1 kazeta na 2 m².

Lepiaci elastický Tmel možno aplikovať na širokú škálu materiálov . V prípade, že je potrebné tmel namaľovať, odporúča sa to urobiť po vytvorení filmu, keď môže náter najlepšie zvlhčiť tmel.

SKLADOVANIE

Skladuje sa v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste, aby nedošlo k priamemu slnečnému žiareniu.
Doba spotreby : 12 mesiacov

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.com

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.