

Technický list

PTFE PASTA

POPIS

Netvrdnuci tmel pre kovové závitové spoje. V súlade s požiadavkami normy EN 751-2 "Tesniace materiály pre kovové závitové spoje prichádzajúce do kontaktu s prvou, druhou a treťou triedou s horúcou vodou. Časť 2: Netvrdnúce tesniace prostriedky." Pre typy A, ARp. Vhodné na inštalácie s pitnou vodou.

VLASTNOSTI

- ☞ Jednoducho sa nanáša a čistí.
- ☞ Zložka minerálneho oleja.
- ☞ Môže sa použiť s alebo bez vlákien (konopných) na utesnenie kovových spojov.
- ☞ V prípade inštalácií s vodou alebo inou tekutinou by sa malo použiť vlákno.
- ☞ Nevhodné na inštalácie s kyslíkom.
- ☞ Výsledný spoj možno ľahko uvoľniť.

POUŽITIE

Špeciálny tmel pre:

- ☞ Tesnenie závitových spojov v systémoch horúcej a studenej vody alebo plynových systémoch.
- ☞ Vhodné na inštalácie s pitnou vodou.
- ☞ V inštaláciách so zemným plynom, s propán-butánom sa môže použiť bez akrylových a konopných vlákien.

TECHNICKÉ ÚDAJE

– Vlastnosti baleného materiálu:

Vzhľad	Nevytvrdzovacia pasta
Merná hmotnosť	1.42 g/ml
Pracovná teplota	-35 + 130°C
Pracovná teplota pre plyny a pary	80°C
Prevádzkové údaje pre vodu	až do 135 ° C / 3 Bar
Prevádzkový tlak pre plyn	1bar

NÁVOD NA POUŽITIE

Spájané povrchy by mali byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Obaľte konopné vlákno okolo spoja, aplikujte PTFE Pastu a zaskrutkujte. Ak sa PTFE Pasta používa bez akrylových alebo konopných vlákien, musí sa aplikovať rovnomerne okolo spojov.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste, v originálnom balení a mimo dosahu priameho slnečného svetla. Výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Nádoba	PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA
Plastová fľaša	2 roky

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.sk

ČISTENIE

Výrobok sa dá ľahko odstrániť handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.