

LEPIDLO NA IZOLÁCIE

POPIS

Kontaktné lepidlo s organickými rozpúšťadlami na báze syntetického kaučuku a vysoko kvalitnej živice, s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám.

VLASTNOSTI

- Veľmi jednoducho sa nanáša, čo uľahčuje aplikáciu a zlepšuje účinnosť na meter štvorcový.
- Vysoká odolnosť voči teplu.
- Vytvorí odolný a pevný spoj

POUŽITIE

Kontaktné lepidlo navrhnuté pre:

Rýchle lepenie flexibilných tepelných izolačných materiálov (Armaflex, Climaflex, Tubex, atď.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

☞ Vlastnosti baleného materiálu:

Viskozita (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) pri 23°C	cca. 2400 m Pa s
Relatívna hustota	0,82 g/cm ³
Vytvrdenie	Neodporúča sa
Obsah pevných látok	cca. 20,8 %
Horľavosť	Horľavý
Doba sušenia	5-10 min.
Doba otvorenia	45 min.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím zamiešajte, aby ste získali perfektnú zmes. Naneste lepidlo štetcom alebo ozubenou špachtľou na obe strany materiálu, ktorý chcete zlepiť. Materiál musí byť suchý a vyčistený od prachu a mastnoty. Nechajte sušiť 5/10 minút, kým povrchy nelepia na dotyk; potom povrchy spojte pred uplynutím troch hodín, vyvíjajte maximálny tlak na niekoľko minút. Maximálna pevnosť sa získa po 24 hodinách, aj keď s lepeným materiálom možno manipulovať okamžite.

Za účelom dosiahnutia silných a trvalých spojov, pracujte pri teplote 15 až 30 °C, vyvarujte sa otrasom a napätiu na 24 hodín po lepení materiálov: lepidlo potrebuje práve takú dobu, aby sa plne zabezpečili jeho lepiace schopnosti.

KAPACITA

Na obojstrannú aplikáciu, kapacita je 3 až 4 m² na liter lepidla.

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Nádoba	PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA
Kovová plechovka	2 roky

Vzhľadom k tomu, že to je horľavý výrobok, musia byť prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia: výrobok by mal byť skladovaný mimo dosahu plameňov, iskier, tepla a v nefajčiarskych priestoroch.

PREZENTÁCIA

Navštívte www.unecol.sk

ČISTENIE

Na čistenie nástrojov a škvŕn od výrobku sa môže použiť acetón alebo C rozpúšťadlo, ktoré sa môže použiť aj na riedenie lepidla.

BEZPEČNOSŤ

Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich najlepších skúsenostiach a znalostiach, ale mali by sa chápať ako špecifické. Konečný užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.